



C² PROTECTOR

C2 Protector, her türlü tamamlanmış beton zemin için, betona nüfuz eden su, yağ ve lekeye karşı koruyan reaktif bir maddedir. İşlem görmüş zeminler doğal özelliklerini ve nefes alma kabiliyetlerini korumaya devam ederler. C2 Protector, leke direncini artırır iç ve dış mekanlardaki yatay ve düşey duvarların temizliğinin korunmasına yardımcı olur. Solvent bazlı ve düşük kokulu bu uygulama spreylemlerle kolayca yapılır.

AVANTAJLARI

- Yağ ve lekelerle direnç gösterir ve suyla ilgili lekeleri uzaklaştırır.
- Daha önce C2 Super Hard, C2 Hard veya C2 Hard Blend ile işlem görmüş katlarda kullanılabilir.
- Daha önce C2 Seal veya C2 Ultra Seal ile işlem görmüş yüzeylere uygulanabilir.
- Çelik mala ile yapılmışından cilalı olanına kadar her türlü yüzeyde kullanılabilir.
- Kullanımda olan binalar için düşük kokusuyla avantaj sağlar.
- Hızlı kuruma süresi sayesinde bekleme zamanı azalır.
- Nemi hapsederek yüzeyin nefes almasını sağlar.
- Perdahlanabilir.
- Beton kavrama oranı diğer tipik leke tutuculardan daha iyidir. C2 Protector - sıyırmaya gerek yok.

Sınırlar

- Beton yüzeyleri hafifçe karartabilir.
- Durgun ya da havuz suyuna maruz kalan yerlerde kullanılmaz.
- Yapısal kusurları ya da köprü çatlaklarını onarmak için kullanılmaz.
- Yer altı suyuna maruz kalan yerler için kullanılmaz.
- C2 Tint veya C2 Color Hard ile kullanıldığında UV ışınlarını korumaz. Bunun için C2 Ultra Seal veya C2 Seal daha uygundur.

TİPİK TEKNİK BİLGİLER

FORM	Clear, colorless liquid
AĞIRLIK	0.96
pH	not applicable
WT/GAL	7.99 lbs
AKTİF İÇERİK	13%
TOPLAM YOĞUNLUK	13% ASTM D 2369
VOC CONTENT	<100 g/L
YANMA NOKTASI	77° C (170° F) ASTM D 3278
DONMA NOKTASI	-30° C (-22° F)
KULLANIM ÖMRÜ	1 year in tightly sealed, unopened container

YÖNETMELİĞE UYGUNLUK

Kullanmadan önce talimatlar için etiketi okuyun. Uygulama ve kullanım sırasında, uygun güvenlik ekipmanlarını kullanın ve şantiye kurallarına uyun.

VOC Uyumluluğu

C2 Protector, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın AIM VOC düzenlemeleri ile uyumludur



HAZIRLAMA

İnsanları, taşıtları, mülkleri, bitkileri su sıçraması ve rüzgar sürüklenmesinden arındırılması için tasarlanmamış tüm yüzeyleri koruyun. Polietilen veya kanıtlanmış başka bir koruyucu malzeme kullanın.

Dondurulmuş, kirli veya durgun suya maruz yüzeylere kullanmayın.

C2 Koruyucu, her yaşta mevcut, sertleşmiş betona uygulanabilir. Yeni betona uygulanacaksa beton döküldükten sonra en az 28 gün sertleşmesi için beklenmelidir. Yüzey temiz ve yapısal olarak sağlam olmalıdır. Uygun C2 yüzey hazırlık temizleyiciyi kullanarak, bağlayıcı kırıcılar, kütleme maddeleri, yüzey gresi ve yağ ve inşaat artıkları dahil tüm yabancı maddeleri çıkarın. Uygun temizleyiciyi bol suyla durulayın.

D-limonen bazlı bir temizleyici / sıyırıcı kullanılıyorsa, işlenmiş yüzeyleri C2 Degrease ile temizleyin ve iyice durulayın.

Uygulama, yüzey kuru olarak hazırlandığı an başlayabilir.

Yüzey hava vesıcaklık koşulları

Uygulama süresince yüzeyin 4-38°C (40-100°F) arasında olması gerekir. Sıcak ve rüzgarlı günlerde uygulamaktan kaçının.

Ekipman

Tercih edilen uygulama düşük basınçlı (<50 psi), sprey veya microfiber veya synthetic lint-free mop. Sprey tabancısına tüpü takın. Renk atmasını önlemek için boya tabancaları solvent dirençli hortumlar ve contalarla donatılmalıdır. Uygulama sırasında atomize etmeyin.

Saklama ve Taşıma

Kuru bir yerde saklayın. Taşıma halinde değilse sıkıca kapalı tutun Diğer kimyasallarla karıştırmayın. Kullanım dışında kapağını sürekli kapalı tutun. Raf ömrü kuru bir yerde dik olarak saklandığı düşünülerek verilmiştir. Sıcaklık 4- 38° C (40-100° F) arasında olmalıdır Paletleri çift istiflemeyin. Kullanılmayan ürün ve kabı yerel düzenlemelere uygun olarak atın.

Paketleme

20L lik bidonlar.

UYGULAMA

Kullanmadan önce Hazırlama ve güvenlik uyarılarını okuyun

Genel uygulamaya başlamadan önce uygunluk, örtme oranı ve istenen sonuçları teyit etmek için HER ZAMAN yüzeyin küçük bir alanını TEST EDİN. Testi aynı ekipmanlarla yüzey hazırlığını gerçeğe uygun şekilde yaptıktan sonraki yapın. Testi incelemeyen önce yüzeyin iyice kurumasını bekleyin.

Seyreltme ve Karıştırma

Sulandırmayın veya deęiřtirmeyin. Paketlenmiş olarak uygulayın. Kullanmadan önce iyice karıştırın.

Tipik Kullanım Oranları

Beton kalitesi, gözeneklilik, şantiye koşulları, sıcaklık ve bağıl nemdeki deęişiklikler kapsama oranlarına ve kuruma zamanlarına göre farklılık gösterebilir.

Tahmini Kullanım Oranları

Çelik Malalı Beton

- 37 - 75 m²/L
- 1500-3000 ft² / US gal

Mekanik olarak hazırlanmış cilalı beton

- 60 - 100 m²/L
- 2500-4000 ft² / US gal

C² Seal veya C² Ultra Seal Uygulanmış Beton Zemin

- 100 - 120 m² /L
- 4000-5000 ft² / US gal

Çok cilalı zeminlere yapılan uygulamalar en yüksek kapama oranlarını sağlar. İki ince uygulamayla tek bir ağır kattan daha iyi sonuçlar elde edilir.

Uygulama Talimatları

Yatay Yüzeyler:

C2 Protector çelik mala, honlanmış, cilalanmış veya çok parlak beton yüzeylere uygulanabilir. En iyi sonuç için uygulamadan önce zemine C² Super Hard, C² Hard or C² Hard Blend uygulayın.

1. C² Protector ile temiz bir microfiber pedi hafifçe ıslatıp nemli şekilde bırakın.
2. Temiz, pompalı bir püskürtücü kullanarak zeminin küçük bir bölümüne hafif ve ince bir sprey uygulayın.



3. Nemli ped ve spreyi kullanarak C² Protector malzemesini iyice yayın.
4. Kurumaya bırakın, genellikle 60-90 dakika yeterli olacaktır. En iyi sonucu almak için C² Protector kullanılmadan önce betonun kuruması ve sertleşmesi için 4 saat beklemek gerekir.
5. Kuruduktan sonra, C2 Koruyucu, C2 Isı Parlatma Pedi veya yüksek parlaklıkta kullanıma uygun # 1500 - # 3000 kumlu elmas parlatma pedi ile donatılmış yüksek hızlı bir cila makinesi kullanılarak cilalanabilir. Buna ek olarak parlatılan yüzeye yüksek devirde parlatma yapılarak uygulama sırasında oluşabilecek hasarlardan tamamen kurtulunabilir..
6. Ek leke koruması sağlamak için yukarıdaki 1-5 arasındaki adımları tekrarlayın. Maksimum koruma için iki kata kadar uygulayın. Zeminde yapılacak sonraki uygulamalar C2 Seal veya C2 Ultra Seal ile daha az malzeme kullanarak tamamlanabilir.

Düşey Yüzeyler

1. Yüzeyi doymak için yeterli ürünü kullanarak düşük basınçlı, püskürtücü ile düzgün şekilde uygulayın.
2. Düzgün kapsama alanı için malzemeyi iyice temizleyin
3. Malzeme en az 60-90 dakika kuruduktan sonra ilave bir kat uygulanabilir. İkinci kat daha az malzeme gerektirecektir.

Kuruma Süresi

Tipik koşullar altında, işlem görmüş yüzeyler, Protector kullandığı andan sonra kuru olduğunda insan gezmesine hazırdır. C2 Protector 24 saat sonra leke dayanımı ve su geçirmezlik özelliğini kazanır. Leke direnci özellikleri uygulamadan sonraki 7 gün boyunca gelişmeye devam eder.

Temizlemek

Ürün kurumadan önce, aletleri ve ekipmanı mineral ispirotolarla veya eşdeğer bir temizleme yöntemiyle temizleyin. Püskürtme malzemesini derhal camdan, alüminyumdan veya diğer yüzeylerden silin.

Bakım

İşlemden geçirilmiş yüzeyleri günlük olarak mikrofiber ped veya kuru toz paspası ile temizleyin. Hasar olasılığını en aza indirmek için, dökülmeleri veya lekeleri en kısa sürede C2 Koruyucu ile işleme tabi tutulmuş yüzeylerden çıkarın. C2 Protector beton yüzeylerin direncini artıracak olsa da Lekelenme, asit konsantreleri ve asitli yiyecekler zemini aşındırabilir ve bir leke bırakabilir.

Bakım temizliği için C2 Clean veya C2 Maintenance kullanın. C2 Bakım, yüzey yoğunluğunu artırmak ve C2 zeminlerinin yüzey parlaklığını korumak için lityum silikat içerir.

C2 zeminlerin cilalanmasına neden olabilecek asitli veya alkali bileşenler içerebilen kullanıma hazır ve genel ev temizleyicileri dahil diğer temizleyicileri kullanmayın.

Düşey zeminlerde yüksek trafik alanlarına maksimum su ve leke koruması sağlamak için, etkilenen bölgelerde Uygulama Talimatları adım 1 - 5'i tekrarlayın.

EN İYİ UYGULAMALAR

C2 Koruyucu çelik mala, cilalanmış veya çok parlak beton yüzeylere uygulanabilir. C2 Koruyucu, daha önce C2 Seal veya C2 Ultra Seal ile işlem görmüş yüzeylere de uygulanabilir. En iyi sonuçları elde etmek için uygulamadan önce zeminlere C2 Sert, C2 Süper Sert veya C2 Sert Karışımı uygulayın.

Genel uygulamaya başlamadan önce uygunluğu, kapsam oranlarını ve istenen sonuçları onaylamak için HER ZAMAN her yüzeyin temsili bir alanını TEST EDİN

En iyi sonuçlar C² Protector kullanımından önce betonun kuruması ve sertleşmesi için 4 saat bekledikten sonra yapılan uygulamalarda görülür.

C2 Clean'ı derinlemesine C2 Bakımı içeren kapsamlı bir zemin bakım programının parçası olarak kullanın.



GARANTİ

Teknik bilgiler ve kullanma talimatları ile alakalı bilgiler arařtırmalarımız sonucu oluřan bilgilerdir ancak tüm uygulamaları takip edemeyeceğimiz için bir garanti verilememektedir. Alıcılar kendi testlerini kullanmadan önce yapacaktır

Crete Colors International bu ürünün hatasız olduđunu garanti eder ancak kullanımdan dolayı oluřabilecek sorunlardan dolayı garanti vermez.

Crete Colours International'ın sorumluluđu, kusurlu ürünün uygulandıđı belirli alanların yeniden işlenmesi için yeterli ürün temin etmede tüm olaylarla sınırlı olacaktır. Bu ürünün kabulü ve kullanımı Crete Colors, herhangi bir kaynaktan olası, sonuçta ortaya çıkan hasarlar dahil olmak üzere, garanti, ihmal veya katı sorumluluktan kaynaklanacak yükümlülükler dahil olmak üzere, herhangi bir kaynaktan muaf tutmaktadır.

Bu garanti, Crete Colorsın temsilcileri, distribütörleri veya bayileri tarafından deđiřtirilemez veya uzatılamaz.

MÜŐTERİ HİZMETLERİ

Fabrika çalışanları her türlü sorunuz için 7/24 müsait durumdadır. Dilediđiniz zaman ulaşabilirsiniz. Teknik sorularınız için sales@cretecolors.com adresine mail atabilirsiniz.

Türkiyeden destek almak için info@atlas1.com.tr adresine mail atabilirsiniz.